



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

ALUMINIUMLINA

Enligt SS EN 50182

Samtliga linor högerslagna.

LB nummer	Aera mm ²	Namn	Diameter mm	Uppbyggnad trädantal x diameter mm	Vikt kg/km	Brottkraft kN	Driftström ¹⁾ A	Korttidsström ²⁾ kA
<i>1107999</i>	99	Kattfot	12,8	7 x 4,25	271	15,9	380	8,1
<i>1107915</i>	157	Gulviva	16,3	19 x 3,26	436	26,2	510	12,9
<i>1107924</i>	241	Valmo	20,1	19 x 4,02	663	38,6	660	19,7
<i>1107932</i>	329	Renfana	23,6	37 x 3,37	910	54,5	795	26,9
<i>1107945</i>	454	Akleja	27,7	61 x 3,08	1260	75,0	975	37,1
<i>1107959</i>	593	Hampdån	31,7	61 x 3,52	1640	95,0	1150	48,4
<i>1107977</i>	774	Stormhatt	36,2	61 x 4,02	2140	124	1360	63,2
<i>1107991</i>	910	Solros	39,2	61 x 4,36	2520	146	1500	74,3

1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitets tempe-raturkoefficient 0,00403, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.

2) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsestemperatur av +85°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C