



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

LINA AV ALUMINIUMLEGERING

Enligt SS EN 50182 samt SS 424 08 14.

Samtliga linor högerslagna.

LB nummer	Area mm ²	Diameter mm	Uppbyggnad trådnantal x diameter mm	Vikt kg/km	Brottkraft kN	Korttids- ström ¹⁾ kA
<i>AlMgSi-lina enligt SS EN 50182-Al7</i>						
<i>1108262</i>	62	10,1	7 x 3,37	170	17,2	5,9
<i>1108299</i>	99	12,8	7 x 4,25	271	25,3	9,4
<i>1108215</i>	157	16,3	19 x 3,26	436	43,7	15,1
<i>1108224</i>	241	20,1	19 x 4,02	663	61,6	22,9
<i>1108232</i>	329	23,6	37 x 3,37	910	90,7	31,4
<i>1108245</i>	454	27,7	61 x 3,08	1260	125	43,2
<i>1108259</i>	593	31,7	61 x 3,52	1640	157	56,4
<i>1108277</i>	774	36,2	61 x 4,02	2140	197	73,6
<i>1108291</i>	910	39,2	61 x 4,36	2520	232	86,6
<i>Al 59-lina enligt SS 424 08 14</i>						
<i>1108862</i>	62	10,1	7 x 3,37	170	15,6	6,0
<i>1108899</i>	99	12,8	7 x 4,25	271	22,8	9,5
<i>1108815</i>	157	16,3	19 x 3,26	436	39,7	15,2
<i>1108824</i>	241	20,1	19 x 4,02	663	55,5	23,0
<i>1108832</i>	329	23,6	37 x 3,37	910	82,5	31,5
<i>1108845</i>	454	27,7	61 x 3,08	1260	113	43,4
<i>1108859</i>	593	31,7	61 x 3,52	1640	143	56,7
<i>1108877</i>	774	36,2	61 x 4,02	2140	178	73,0
<i>1108891</i>	910	39,2	61 x 4,36	2520	209	87,0

1) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsestemperatur av +50°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C