0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

STÅLALUMINIUMLINA

Enligt SS EN 50182

Samtliga linor högerslagna.

LB nummer	Area Total/Fe mm^2	Namn	Diameter mm	Uppbyggnad trådantal x diameter Al mm	Uppbyggnad trådantal x diameter Fe mm	Vikt Al kg/km	Vikt Total kg/km	Brottkraft kn	Korttids-ström[1] kA
1107862	62/8,9	Raven	10,1	6 x 3,37	1 x 3,37	147	216	18,6	5,7
1107899	99/14	Pigeon	12,8	6 x 4,25	1 x 4,25	233	343	29,2	9,1
1107815	157/22	Partridge	16,3	26 x 2,57	7 x 2,00	372	545	48,7	14,5
1107823	234/33	Ibis	19,9	26 x 3,14	7 x 2,44	555	812	70,5	21,6
1107832	329/46	Dove	23,6	26 x 3,72	7 x 2,89	780	1140	97,6	30,1
1107845	454/52	Condor	27,7	54 x 3,08	7 x 3,08	1111	1522	124	42,2
1107859	593/68	Curlew	31,7	54 x 3,52	7 x 3,52	1452	1990	159	55,2
1107877	774/89	Skata	36,2	54 x 4,02	7 x 4,02	1893	2592	207	71,9
1107891	910/102	Falcon	39,3	54 x 4,36	19 x 2,62	2226	3040	246	84,5
Stålfattiga linor									
1107860	593/29	Morkulla	31,7	42 x 4,13	7 x 2,31	1553	1784	123	56,0
1107878	772/38	Ripa	36,2	42 x 4,72	7 x 2,63	2028	2328	161	73,2
1107892	910/44	Orre	39,2	42 x 5,12	7 x 2,83	2386	2733	189	86,1
Stålrika linor									
1107814	142/52	Dotterel	15,4	12 x 3,08	7 x 3,08	247	655	72,1	12,8
1107818	185/68	Oden	17,6	12 x 3,52	7 x 3,52	322	855	93,6	16,7
1107824	241/89	Atle	20,1	12 x 4,02	7 x 4,02	420	1115	122	21,8
1107839	319/68	Ymer	23,2	32 x 3,16	7 x 3,52	693	1228	115	31,0

1) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +50°C i faslinorna respektive +30°C i stålrika linor, som ger en sluttemperatur av +200°C.