



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

RÖR AV ALUMINIUM

Enligt SS-EN 755-2, EN AW 6101B-T6

LB nummer	Diameter ytter-/inner mm	Area mm ²	Gods- tjocklek mm	Vikt kg/m	Likströms- resistans vid 20°C ohm/km	Drift- ström ¹⁾ A
1108360	60/50	864	5	2,33	0,0385	1760
1108370	80/70	1178	5	3,18	0,0283	2240
1108388	100/88	1772	6	4,78	0,0188	2950
1108390	100/80	2827	10	7,63	0,0118	3700
1108313	150/134	3567	8	9,64	0,00934	4700
1108314	150/136	3145	7	8,49	0,0106	4460
1108325	250/236	5341	7	14,4	0,00623	6800

1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetsens temperaturkoefficient 0,00342, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.